



COTTO

MARMO

PIETRE

MARMO
ANTICATO

SASSI O
CIOTTOLI

Filasprint 2000

Protettivo in base acqua ad effetto cera per pavimenti in cotto e pietra naturale.

A cosa serve

Filasprint è un protettivo idro-oleorepellente in base acqua, da applicare come mano di base su materiali assorbenti, come cotto e pietre naturali grezze, a cui far seguire una finitura a cera.

Filasprint 2000 è indicato solo per pavimentazioni interne. Il trattamento con Filasprint 2000 impartisce alla superficie trattata una piacevole tonalizzazione accompagnata da una efficace protezione contro lo sporco e resistenza al traffico. In particolare nel caso di cotti fiorentini si realizza una finitura simile a quella ottenibile col tradizionale trattamento a cera. Il trattamento si completa, 4 ore dopo l'applicazione del Filasprint 2000, con il passaggio di due mani di una cera liquida.



Confezioni

Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

Composizione

Emulsioni siliconiche e resine organiche disperse in acqua.

Avvertenze

Il prodotto teme il gelo in canestro. Conservare a temperatura ambiente.

Etichettatura

Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

Caratteristiche tecniche

Aspetto: liquido
Colore: bianco latte
Odore: tipico di resina
Densità: 1,000 kg/litro
pH: 8,1

Come si usa

Diluizione: il prodotto non va diluito.

Applicazione: Agitare Filasprint 2000 prima dell'uso e applicare con pennello o vello, in modo regolare sul pavimento perfettamente pulito. Essendo un prodotto in base acqua sopporta anche situazioni di umidità residua. E' possibile cioè applicare Filasprint 2000 anche solo dopo pochi giorni dal lavaggio iniziale. Applicare Filasprint con pennello o vello, in modo regolare su tutta la superficie, impregnando bene anche le fughe. Nel caso di superfici particolarmente assorbenti, sempre quando si tratta il cotto, applicarne una seconda mano a distanza di quattro ore dalla prima. Quattro ore dopo la sua applicazione, il trattamento va completato con la stesura di due mani di cera liquida da scegliere opportunamente fra: Filamatt, Cottowax (Cera liquida per cotto), Stonewax, Klinwax, Filajet, Filalonglife. La scelta della cera di finitura va fatta a seconda del materiale da trattare, del risultato estetico che si vuole ottenere e della destinazione d'uso del pavimento da trattare.

Manutenzione: la successiva manutenzione si svolgerà secondo le metodologie note, impiegate nel caso del tradizionale trattamento a cera: soluzioni diluite di Filacleaner e col metodo del lavincera: 2-3 bicchieri di cera liquida da manutenzione (Cottowax, Klinwax o Filamatt) nel secchio di lavaggio.



4 ore

Quantità d'uso

5 litri per 100 m² per mano.